










gres porcellanato smaltato

glazed porcelain stoneware . grès cérame émaillé

GRUPPO DI APPARTENENZA: BI A GL
 SPECIFIC GROUPING: BI A GL
 GROUPE D'APPARTENANCE : BI A GL

CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUE	SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLIQUE	metodo di prova test method méthode d'essai UNI EN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO LA FENICE LA FENICE MEAN VALUE VALEUR MOYENNE LA FENICE
dimensione lati dimensions-length and width dimensions des côtés		ISO 10545-2	+/- 0,6 %	conforme conform conformes
rettilineità dei lati side straightness rectitude des côtés		ISO 10545-2	+/- 0,5 %	conforme conform conformes
ortogonalità degli spigoli corner squaranness orthogonalité des arêtes		ISO 10545-2	+/- 0,5 %	conforme conform conformes
planarità flatness planéité		ISO 10545-2	+/- 0,5 %	conforme conform conformes
442 spessore thickness épaisseur		ISO 10545-2	+/- 5,0 %	conforme conform conformes
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	conforme conform conformes
forza di rottura breaking strength force de rupture		ISO 10545-4	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm. ≥ 700 N se sp < 7,5 mm.	conforme conform conformes
modulo di rottura modulus of rupture coefficient de rupture		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme conform conformes
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches		ISO 10545-14	3 min	classe 4-5 class 4-5 classe 4-5