











| | GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5% GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5% | STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO | VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 | AVERAGE VALUE VALOR MEDIO |
|---|---|--|--|---|
|  | Dimensional Features Características dimensionales | ISO 10545-2 | | Conforms to Standard Cumple la norma |
|  | Water absorption Absorción de agua | ISO 10545-3 | < 0,5% | 0,1% |
|  | Modulus of rupture Resistencia a la flexión | ISO 10545-4 | > 35 N/mm ² > 1300 N | 35-45 N/mm ² 1800-2500 N |
|  | Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial | ISO 10545-7 | Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial | According to models Según modelos |
|  | Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal | ISO 10545-8 | Test method available Método de ensayo disponible | < 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  | Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico | ISO 10545-9 | Test method available Método de ensayo disponible | Resists Resiste |
|  | Frost resistance Resistencia a la helada | ISO 10545-12 | Test method available Método de ensayo disponible | Resists Resiste |
|  | Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases | ISO 10545-13 | Test method available Método de ensayo disponible | Conforms to Standard Cumple la norma |
|  | Resistance to stains Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Test method available Método de ensayo disponible | Conforms to Standard Cumple la norma |
|  | Slip Resistance Resistencia al deslizamiento | DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028 | R Rating Clase | According to models Según modelos |